Pasta termoprzewodząca

Pasta termoprzewodząca 1,5g / 3g

Xilence Pasta termoprzewodząca ma wysoką przewodność cieplną dzięki czemu daje gwarancje skute-cznej wymiany ciepła w niskich temperaturach. Pasta działa niezawodnie w temperaturze od -30 do + 280 ° C.



Dane Techniczne

	1,5g tubka	3g tubka
Lepkość pasty	73 CPS	73 CPS
Przewodność ciepła	>5.15 W/m-K	>5.15 W/m-K
Oddawanie ciepła	<0.201°C in²/W	<0.201°C in²/W
Współczynnik przewodności	>5.1	>5.1
Temperatura pracy	-30 ~ +280°C	-30 ~ +280°C
Wymiary	15 x 110 x 25mm	10 x 120 x 20mm
Szpatułka do nakładania	tak	tak

Dane Logistyczne

Numer producenta	XPTP	XPTP.X5
Kod produktu	XZ018	XZ019
Kod kreskowy EAN	4044953501067	4044953501074

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
Ilustracje mogą różnić się od oryginału. Zmiany mogą nastąpić bez uprzedniego powiadomienia.